

Boletim Técnico

FARBEN
CÓDIGO: 341.030

Revisão: 04 Data da Revisão: 01/01/12 Emissão: 08/12/22

PRODUTO: VERNIZ POLIMAR BRILHANTE

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Verniz polimar brilhante, com excelente durabilidade, o produto contém filtros solares que protegem a superfície do sol, chuva e resistência a névoa salina por mais tempo.

A cor pode apresentar variação em função do tipo de madeira e também o tratamento que ela recebe, número de demão aplicada de produto, bem como o tipo de aplicação.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

É indicado para madeiras de interiores e exteriores. Ideal para portas, janelas, forros e móveis de jardim.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida	Ferramenta de medida
Viscosidade	70 a 80	s	Copo Ford 4
Densidade	0.85 a 0.93	g/cm ³	
Sólidos NVM	46 a 50	%	
Brilho	80 a 100	UB	

4 - TEMPO DE SECAGEM

Toque	Manuseio	Entre demãos	Total
4 h	7 h	6 a 8 h	12 h

Observação

Secagem feita em máquina com temperatura de 25°C e umidade relativa do ar de 60%.

Condições de trabalho:

-Umidade Relativa: Máximo 85%.

-Temperatura: Máxima 40°C e Mínimo 15°C.

Resistência ao calor do filme seco: Máximo 80°C.

Os tempos de secagem foram obtidos em ambiente controlado com temperatura de 25 ± 2°C e umidade relativa do ar de 60 ± 5%. Em condições diferentes da mencionada, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

5 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfície	Preparo
Madeira de Interior	A madeira deve estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas, colas e outros contaminantes. Recomenda-se o lixamento da madeira antes da aplicação do Sta
Madeira de exterior	A madeira deve estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas, colas e outros contaminantes. Recomenda-se o lixamento da madeira antes da aplicação do Sta

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico

FARBEN
CÓDIGO: 341.030

Revisão: 04 Data da Revisão: 01/01/12 Emissão: 08/12/22

PRODUTO: VERNIZ POLIMAR BRILHANTE

6 - TIPO DE APLICAÇÃO

Diluição Pincel	Diluição Rodo	Diluição Pistola
351.000 -15%	351.000 -15%	351.000 - 25%

Observação

Mexer bem o produto antes e durante a aplicação. O produto pode ser aplicado a pincel, rolo ou pistola convencional, diretamente sobre a madeira. Para interiores recomenda-se no mínimo 02 demãos de Verniz, para exteriores 03 demãos. Pode-se aplicar Verniz Polimar sobre o Stain porém a resistência final será a do Verniz. Recomenda-se aplicar como primeira demão o próprio produto diluído a 25% com 351.000-FARBENRAZ.

7 - CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida
Espessura seca	30	µm
Rendimento Teorico	16	m²/L

8 - VALIDADE

18 meses

9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

O rendimento teórico não inclui no seu cálculo, as perdas devidas ao método de aplicação, preparo da superfície, condições ambientais, armazenamento, condições dos equipamentos, treinamento do pintor e da rugosidade da superfície a ser revestida. Desta forma, seu rendimento prático está alheio ao nosso controle. Salientamos que o desempenho dos produtos não estão sob nossa responsabilidade. Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

Rendimento do produto sem diluição. A espessura seca refere-se ao rendimento teórico.

10 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (sac.laboratorio@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

Medidas de Higiene

MATRIZ Rod. Lino Zanolli, 4055 Içara - SC Fone: +55 48 2101-4300	FILIAL ARAPONGAS Rua Ariramba da Copa, 280 Arapongas - PR Fone: +55 43 3274-0040	FILIAL CAXIAS DO SUL Rua Ábramo João Mazzochi, 335 Caxias do Sul - RS Fone: +55 54 3217-4100	FILIAL SÃO PAULO Av. Amâncio Gaioli, 725 Guarulhos - SP Fone: +55 11 2088-9200	FILIAL ARGENTINA Ruta 8, Panamericana Km 49,5 Pilar - Buenos Aires
--	--	---	--	--

Boletim Técnico

FARBEN**CÓDIGO: 341.030**

Revisão: 04 Data da Revisão: 01/01/12 Emissão: 08/12/22

PRODUTO: VERNIZ POLIMAR BRILHANTE

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires