

# Boletim Técnico

**FARBEN**
**CÓDIGO: 506.100**

Revisão: 14 Data da Revisão: 24/09/21 Emissão: 11/08/22

**PRODUTO: EMBORRACHAMENTO BRANCO AUT.**

## 1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento de aspecto emborrachado com excelente durabilidade e rendimento.

## 2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Indicado para superfícies metálicas e madeira.

## 3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| Descrição   | Resultado   | Unidade de Medida |
|-------------|-------------|-------------------|
| Viscosidade | 110 a 120   | KU                |
| Densidade   | 1.35 a 1.41 | g/cm <sup>3</sup> |
| Sólidos NVM | 54 a 58     | %                 |

### Observação

Produto deve ser perfeitamente homogeneizado antes de utilização.

## 4 - RELAÇÃO DE DILUIÇÃO E/OU CATALISE

| Diluição  | Diluyente |
|-----------|-----------|
| 10 a 15 % | AGUA      |

## 5 - TEMPO DE SECAGEM

| Toque  | Manuseio | Total |
|--------|----------|-------|
| 45 min | 3 h      | 24 h  |

Os tempos de secagem foram obtidos em ambiente controlado com temperatura de  $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$  e umidade relativa do ar de  $60 \pm 5\%$ . Em condições diferentes da mencionada, o tempo de secagem pode sofrer alterações

## 6 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

| Superfície          | Preparo                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metal não ferroso   | A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante. Aplicar um fundo promotor de aderência como Wash Primer 517.600 ou 115.100 Primer Epoxi de alta aderência. |
| Madeira de Interior | A superfície deve estar seca, livre de pó, óleos ou qualquer outro contaminante. Promover o lixamento seguindo sempre o sentido dos veios.                                               |
| Madeira de exterior | As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas. Aplicar o Fundo Sintético seguindo a diluição recomendada.                                       |
| Metal ferroso       | A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante. Aplicar um Primer PU de enchimento 513.510                                                                 |

# Boletim Técnico

**FARBEN**
**CÓDIGO: 506.100**

Revisão: 14 Data da Revisão: 24/09/21 Emissão: 11/08/22

**PRODUTO: EMBORRACHAMENTO BRANCO AUT.**

## 7 - TIPO DE APLICAÇÃO

| Metodo de Aplicação          | Pressão  |
|------------------------------|----------|
| Pistola para emborrachamento | 35-40psi |

## 8 - CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

| Descrição          | Resultado | Unidade de Medida |
|--------------------|-----------|-------------------|
| Espessura seca     | 300       | µm                |
| Rendimento Teorico | 2         | m²/L              |

## 9 - VALIDADE

24 meses

## 10 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

O rendimento teórico não inclui no seu cálculo, as perdas devidas ao método de aplicação, preparo da superfície, condições ambientais, armazenamento, condições dos equipamentos, treinamento do pintor e da rugosidade da superfície a ser revestida. Desta forma, seu rendimento prático está alheio ao nosso controle. Salientamos que o desempenho dos produtos não estão sob nossa responsabilidade. Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

## 11 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (sac.laboratorio@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

### Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

### Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

### Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

## Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram

### MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055  
Içara - SC  
Fone: +55 48 2101-4300

### FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280  
Arapongas - PR  
Fone: +55 43 3274-0040

### FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João  
Mazzochi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone: +55 54 3217-4100

### FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725  
Guarulhos - SP  
Fone: +55 11 2088-9200

### FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires

# Boletim Técnico



**CÓDIGO: 506.100**

Revisão: 14 Data da Revisão: 24/09/21 Emissão: 11/08/22

**PRODUTO: EMBORRACHAMENTO BRANCO AUT.**

---

obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

**MATRIZ**  
Rod. Lino Zanolli, 4055  
Içara - SC  
Fone: +55 48 2101-4300

**FILIAL ARAPONGAS**  
Rua Ariramba da Copa, 280  
Arapongas - PR  
Fone: +55 43 3274-0040

**FILIAL CAXIAS DO SUL**  
Rua Ábramo João  
Mazzochi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone: +55 54 3217-4100

**FILIAL SÃO PAULO**  
Av. Amâncio Gaioli, 725  
Guarulhos - SP  
Fone: +55 11 2088-9200

**FILIAL ARGENTINA**  
Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires